



成都英维玻璃纤维有限公司

CHENGDU YINGWEI FIBERGLASS CO., LTD

玻璃纤维表面毡

系列

产品介绍

TCR (ECR) 玻璃表面毡是用TCR玻璃湿法短切纤维通过湿法成型工艺生产的。它与不饱和聚酯(UP)、乙烯基酯(VE)和环氧(EP)树脂体系相容，广泛用于管道和储罐的内外表面层压板，以提高耐化学腐蚀性、抗泄漏性、层压板强度、外观和延长使用寿命。

玻璃纤维表面毡 图片



产品特点

1. 纤维分布均匀；
2. 表面光滑柔软；
3. 快速浸湿；
4. 优异的成型性能；

产品数据

产品代码含义

TCRMS25-43-750

TCR-----TCR glass

MS-----Surface Mat

25-----Area Weight(g/m²)

43-----Width mm

750-----Roll Length (m)

产品代码	面积权重		可燃物含量/%	断裂强度/N	含水量%	树脂浸润速度
	标称值g/m ²	平均误差/%				
TCRMS-25	25	± 10	≤10	≥ 30	≤0.5	Fast

包装

1. 卷包装：每卷用PE薄膜包裹，放入散装纸箱，堆放在托盘上。
2. 托盘包装：托盘堆放量不得超过两层。

储存

本产品应存放在干燥、通风、防雨的场所，温度在5℃~35℃之间，湿度在35%~65%之间。当不使用时，建议保存在完整的包装中，以避免潮湿

这些数据仅为我们的客户提供指导。本数据表中包含的信息基于独立实验室提供的实际数据。我们确认这些信息是可靠的，但不保证其对用户使用过程的适用性，也不承担因其使用或性能而产生的任何责任。用户接受这些产品，即表示同意自行测试特定用途的适用性。

